



Dans le but de toujours vous offrir des géotextiles de qualité à des prix compétitifs sur le marché, INNOVEX, principal distributeur en géosynthétiques depuis maintenant **30 ans** sur tout l'Est canadien, vous offre les produits certifiés (BNQ 7009-210) suivants sous le pseudonyme : **NOVATEX 129.B**

NOVATEX 129.B			
MTQ Norme 13101	Type V	Mirafi S800/BNQ	Q-1600
Norme BNQ 7009-210	Grade P2		

N.B. Si nécessaire pour fins d'approbation, les fiches techniques et certificats de ces produits sont fournis à la suite de ce document.

IMPORTANT :

- 1) Toute commande sera composée de l'un ou l'autre de ces produits ou d'un mélange des deux, dépendamment de la disponibilité des inventaires.
- 2) Les étiquettes des rouleaux reçus seront à 100% conformes aux exigences de la norme BNQ 7009-210. Une étiquette supplémentaire indiquant le pseudonyme du produit sera également apposée sur chaque rouleau.

Il est de la responsabilité de l'utilisateur de vérifier si ce document représente la dernière mise à jour. INNOVEX PRODUITS TECHNIQUES INC. ne peut d'aucune façon être tenu responsable des conséquences relatives à un usage inadéquat. INNOVEX PRODUITS TECHNIQUES INC. doit être informé de tout défaut ou non-conformité du produit avant son installation. La responsabilité d'INNOVEX PRODUITS TECHNIQUES INC. se limite au remplacement du produit non conforme ou défectueux.

2020-02-11



Mirafi S800/BNQ

Mirafi S800/BNQ est un géotextile non tissé aiguilleté (NWNP) composé de fibres de polypropylène, qui se sont constituées en un réseau stable tels que les fibres conservent leur position relative. Mirafi S800/BNQ est inerte à la dégradation biologique et naturellement résiste aux produits chimiques rencontrés, aux alcalis et acides. Le géotextile du lot indiqué sur le certificat d'analyse répond aux critères établis énoncés ci-dessous.

Propriétés mécaniques	Méthode d'essai	Unité	Valeur attendue	
			MD	CD
Résistance à la traction	ASTM D4632	N	>1000	>1000
L'élongation	ASTM D4632	%	>50	>50
Résistance au déchirement	ASTM D4533	N	≥385	≥385
Poinçonnement CBR	ASTM D6241	N	>3000	

Hydraulique Propriétés	Méthode d'essai	Unité	Valeur attendue
Filtration Taille d'ouverture (FOS)	CAN/CGSB-148.1, Method No. 10-94	µm	45-150
Permittivité	ASTM D4491	sec ⁻¹	≥0.05

Solidité Propriétés	Méthode d'essai	Unité	Valeur attendue
Résistance aux UV (500 heures)	ASTM D4355	% strength retained	≥50

Propriétés physiques	Méthode d'essai	Unité	Valeur attendue
Coefficient de variation	BNQ-7009-210-Art 7.2	%	≤ 5

Propriétés physiques	Unité	Valeur typique	
Poids (ASTM D5261)	g/m ²	≥ 250	
Épaisseur (ASTM D5199)	mm	≥2.5	
L'aire du rouleau Dimensions (largeur x longueur)	m (ft)	3.8 x 110 (12.5 x 360)	4.5 x 110 (15 x 300)
Zone de roulis	m ² (yd ²)	418 (500)	

Grade: P2

Désignation commerciale: Mirafi S800
géotextile identifiant unique: S800/BNQ-002

Clause de non-responsabilité: TenCate n'assume aucune responsabilité pour l'exactitude ou l'exhaustivité de cette information ou pour l'utilisation finale par l'acheteur. TenCate exclut toute garantie expresse, implicite, statutaire ou normes, garanties ou garanties, y compris sans limitation toute garantie implicite de qualité marchande ou d'adéquation à un usage particulier ou découlant d'un accord ou d'un usage commercial comme pour tout équipement, matériel ou information fournie ci-joint. Ce document ne doit pas être interprété comme l'ingénierie conseils.



FABRICANT: INDUSTRIES SKAPS
GRADE GÉOTEXTILE: P2 (PROTECTION)
TYPE GÉOTEXTILE: non tissé aiguilleté (NTA)
TYPE DE POLYMERE: Polypropylène (PP)

FICHE TECHNIQUE GEOPLUS Q-1600 IDENTIFIÉER Q-1600

PROPRIÉTÉS DURABILITÉ	MÉTHODE D'ESSAI	UNITÉS DE MESURE	VALEUR ATTENDUE	Fréquence de test
Résistance aux UV (500 heures)	ASTM D4355	%	≥ 50%	Annuellement
PROPRIÉTÉS PHYSIQUES	MÉTHODE D'ESSAI	UNITÉS DE MESURE	VALEUR ATTENDUE	Fréquence de test
Masse par unité de surface (poids)	ASTM D5261	Oz./Sq. Cour (GSM)	≥ 7,40 (250)	10 000 m ²
Épaisseur	ASTM D5199	Mils (mm)	≥ 98 (2,5)	10 000 m ²
PROPRIÉTÉS MÉCANIQUES	MÉTHODE D'ESSAI	UNITÉS DE MESURE	VALEUR ATTENDUE	Fréquence de test
Résistance à la traction	ASTM D4632	Lbs. (N)	≥ 247 (1100)	10 000 m ²
Allongement à la rupture	ASTM D4632 ou ASTM D4595	%	≥ 50	10 000 m ²
Résistance à la déchirure	ASTM D4533	Lbs. (N)	≥ 87 (385)	10 000 m ²
Résistance au poinçonnement CBR	ASTM D6241	Lbs. (N)	≥ 675 (3000)	80 000 m ²
PROPRIÉTÉ HYDRAULIQUE	MÉTHODE D'ESSAI	UNITÉS DE MESURE	VALEUR ATTENDUE	Fréquence de test
Ouverture de filtration (FOS)	CAN / CGSB-148.1, 10-94 Méthode	µm	45 - 150	Semestriellement
Permittivité	ASTM D4491	sec-1	≥ 0,05	Semestriellement